

Ultima 500E

Teplonosná kapalina pro topné a chladicí systémy



Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu s měřitelným inhibítorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Oblasti použití

Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace

Vlastnosti 500E

- bod tuhnutí koncentrátu $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1:4
- kapalina „BORAX FREE“
- vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- ochrana těsnění
- životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT
- není nebezpečné pro životní prostředí



Dávkování a aplikace 500E

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je určený pro ředění s vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití demineralizované vody (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000). Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností.

Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 4. Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné. Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Ředící poměry

| Produkt: | voda | teplota tuhnutí |
|----------|---------|-------------------------------|
| | 1 : 1 | $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| | 1 : 1,5 | $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| | 1 : 2 | $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| | 1 : 3 | $-11\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| | 1 : 4 | $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ |

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezámrzné teploty.



ULTIMA



ANTARKTIS



RAINDROPS



NATURALIS

Plnění systému a údržba

Nové systémy: doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Q400.

Stávající systémy: při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplotně odolnými médii doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čištění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Bezpečnostní opatření

- H302** Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/prodejce.

Kompatibilita s plasty a pryžemi

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Polyethylen (měkčené/ tvrzené) | LDPE/HDPE |
| Polypropylen | PP |
| Polyvinylchlorid | PVC |
| Polyester (zesíťený) | UP |
| Butylová pryž | IIR |
| Fluorokarbonová pryž (Viton®) | FPM |
| Polytetrafluoroethylen | PTFE |
| Polyamid | PA |
| Ethylen – propylen – dienová pryž | EPDM |
| Nitril – butadienová pryž | NBR |
| Polychlorbutadien | CR |
| Styren butadienová pryž do 100°C | SBR |
| Přírodní pryž do 80°C | NR |

Korozivní ochrana

Měď (99 % Cu)
 Pájka (PbSn₃₀)
 Mosaz (Cu₇₀Zn₃₀)
 Ocel (0,2 % C)
 Litina (3,3 % C, 2 % Si)
 Hliník (AlCu₄Si₅)
 Silumin (AlSi₁₂Cu₄)

Balení

- 5 l kanistr
- 10 l kanistr
- 20 l kanistr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.



AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprostřují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

